



FAST FIX² LIQUID FLEX

SNELLE EN STERKE 2-COMPONENTEN REPARATIELIJM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Bison Fast Fix² Vloeibaar Flex is een snelle en sterke 2-componenten reparatielijm met spleetvullende eigenschappen op basis van cyano-technologie. Het is geschikt voor vele soorten toepassingen en materialen waarbij flexibiliteit nodig is, zelfs voor niet passende oppervlakken. De gel formule maakt toepassingen in elke richting mogelijk.

TOEPASSINGSGBIED

Het repareert in een paar seconden (ongeveer 30 sec. afhankelijk van de materialen, vochtigheid en temperatuurniveaus) allerlei flexibele materialen zoals leder, rubber, stoffen, zachte pvc, zowel twee dezelfde materialen onderling als combinaties ervan. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE.

EIGENSCHAPPEN

- Super snel : ongeveer 30 sec
- Super sterk
- Vulcapaciteit: tot 1 cm
- Gel formule
- Flexibel: 200%
- Overschilderbaar, doorboorbaar en schuurbaar
- Impactbestendig
- Temperatuurbestendig: -40°C / + 80°C
- Waterbestendig
- Zonder oplosmiddelen
- Precieze en nette toepassing
- Transparant

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Toepassingstemperatuur: tussen +5 °C en +25 °C.

Voorbehandeling oppervlakken: Het oppervlak moet droog, schoon en vrij van stof en vet zijn. Gladde oppervlakken opwrijven met schuurpapier (bijv. metaal).

VERWERKING

Mengverhouding: 4:1

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder de zwarte dop bovenop de spuit om de dubbele spuit te monteren en plaats de witte plunjer in de spuit.

Draai de grijze dop (90°) om de spuit te openen en bevestig de menger.

Druk op de plunjer en verwijder de eerste druppels lijm.

Breng op één zijde een dun laagje lijm aan. Druk stevig aan gedurende ca. 30 seconden.

Verwijder zodra de reparatie is voltooid de menger en plaats de grijze dop terug om de spuit te sluiten zodat het product opnieuw kan worden gebruikt.

Potlife: 10 minuten

Vlekken/resten: Natte vlekken onmiddellijk verwijderen met warm water en zeep. Uitgeharde lijmresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Tips: Wanneer u meerdere klussen uitvoert, moet het product ongeveer elke 10 minuten worden gebruikt om uitharding in de menger te voorkomen. Als het product in de menger uithardt, moet u een nieuwe menger gebruiken. Belangrijk: als u geen mengers meer heeft, is het mogelijk om het product handmatig te mengen met behulp van een houten mengstok, waarbij u er rekening mee moet houden dat het mogelijk is dat de lijm niet goed kan worden gemengd.

DROOGTIJDEN*

Eindsterkte na: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C/+80°C

UV-bestendigheid: Goed

Chemicaliënbestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Ja

Vullend vermogen: Zeer goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: cyanoacrylaat (ethyl)

Lijmtechniek: enkelzijdige verlijming

Kleur: Transparant

Consistentie: gel (tixotroop)

OPSLAGCONDITIES

18 maanden Bewaren op een droge, koele plaats.

VERPAKKINGSGROOTTES

10 g blister