



FAST FIX² LIQUID POWER

SNELLE EN STERKE 2-COMPONENTEN REPARATIELIJM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Bison Fast Fix² Vloeibaar Power is een snelle en sterke 2-componenten reparatielijm met spleet vullende eigenschappen op basis van cyano-technologie. Het is geschikt voor vele soorten reparatieklussen voor binnen en buitenshuis, zelfs voor niet passende oppervlakken. De gelformule maakt toepassingen in elke richting mogelijk.

TOEPASSINGSGBIED

Het repareert in een paar seconden (ongeveer 30 sec. afhankelijk van de materialen, de vochtigheid en de temperatuurniveaus) allerlei materialen zoals hout, metaal, keramiek, steen, glas en kunststof, zowel twee dezelfde materialen onderling als combinaties ervan. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE.

EIGENSCHAPPEN

- Supersnel: ongeveer 30 sec

- Ultrasterk

- Vulcapaciteit: onbeperkt
•Gelachtige consistentie

- Overschilderbaar en schuurbaar

- Temperatuurbestendig: -40 °C / +80 °C

- Waterbestendig

- Zonder oplosmiddelen

- Nauwkeurige en schone toepassing

- Transparant

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Toepassingstemperatuur: tussen +5 °C en +25 °C.

Voorbehandeling oppervlakken: Het oppervlak moet droog, schoon en vrij van stof en vet zijn. Gladde oppervlakken opwrijven met schuurpapier (bijv. metaal).

VERWERKING

Mengverhouding: 4:1

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder de zwarte dop bovenop de spuit om de dubbele spuit te monteren en plaats de witte plunjer in de spuit.

Draai de grijze dop (90°) om de spuit te openen en bevestig de menger.

Druk op de plunjer en verwijder de eerste druppels lijm.

Breng op één zijde een dun laagje lijm aan. Druk stevig aan gedurende ca. 30 seconden.

Verwijder zodra de reparatie is voltooid de menger en plaats de grijze dop terug om de spuit te sluiten zodat het product opnieuw kan worden gebruikt.

Potlife: 5 minuten

Vlekken/resten: Natte vlekken onmiddellijk verwijderen met warm water en zeep. Uitgeharde lijmresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Tips: Wanneer u meerdere klussen uitvoert, moet het product ongeveer elke 5 minuten worden gebruikt om uitharding in de menger te voorkomen. Als het product in de menger uithardt, moet u een nieuwe menger gebruiken.

Belangrijk: als u geen mengers meer heeft, is het mogelijk om het product handmatig te mengen met behulp van een houten mengstok, waarbij u er rekening mee moet houden dat het mogelijk is dat de lijm niet goed kan worden gemengd.

DROOGTIJDEN*

Eindsterkte na: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C/+80°C

UV-bestendigheid: Goed

Chemicaliënbestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Ja

Vullend vermogen: Zeer goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: cyanoacrylaat (ethyl)

Lijmtechniek: enkelzijdige verlijming

Kleur: Transparant

Consistentie: gel (tixotroop)

OPSLAGCONDITIES

18 maanden Bewaren op een droge, koele plaats.

VERPAKKINGSGROOTTES

10 g blister



FAST FIX² LIQUID POWER

SNELLE EN STERKE 2-COMPONENTEN REPARATIELIJM

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.