

Productblad Sabaspray FR AV



Omschrijving

Sabaspray producten zijn spuitlijmen op basis van synthetische en natuurlijke grondstoffen, zoals SBS, CR en PU en bevatten organisch oplosmiddel. Kenmerkend voor deze lijmen zijn het gebruiksgemak, het lage verbruik en de zachte, duurzame verbindingen.

Toepassingsgebieden

Sabaspray FR AV wordt vooral ingezet voor de productie van automotieve seating, het bekleden van binnenruimten van transportmiddelen, de productie van aanrechtbladen en voor toepassingen binnen de isolatie-industrie. Dit product is uitermate geschikt voor het verlijmen van flexibele én starre bekledingsmaterialen zoals leer, textiel, rvs, PP, et cetera.

Voordelen

- bijzonder goed bestand tegen veroudering
- extra zekerheid door hoge temperatuurbestendigheid
- uitermate geschikt voor verbindingen onder hoge spanning
- uitzonderlijk goede contactability biedt extra gebruiksgemak

Technische gegevens

Eigenschappen*	
Basis	CR-polymeer
Viscositeit (EN 12092)	≈ 250 mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	≈ 0.84 g/ml
Vaste-stofgehalte	≈ 19%
Verbruik	≈ 100 g/m ²
Open tijd	≈ 15 minuten
Verwerkingstemperatuur product minimaal	≈ +15°C
Temperatuurbestendigheid tot	≈ -20 °C tot ≈ +180 °C ≈ -20 °C tot ≈ +95 °C (bij hoge spanning)
Maximale eindsterkte	na ≈ 24 uur
Opslag- en transporttemperatuur	< +35°C
Reinigingsmiddel	Sabaclean AV
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking

* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

Apparatuur

SABA levert naast lijm ook apparatuur, zoals lijmpistolen, drukvaten, pompen et cetera. Dit assortiment is samengesteld door het SABA Tech Center op basis van uitgebreide testen en lange praktijkervaring. De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit.

Verwerking

Beide delen inspuiten met een geschikt spuitpistool. Lijm laten drogen totdat deze alleen nog plakkerig aanvoelt, vervolgens de verbinding binnen de open tijd tot stand brengen en goed aandrukken. Verwerkingsrichtlijn:

- spuitdruk circa 4 bar
- nozzle opening 1,5 - 2,0 mm
- kapopening 1 mm groter dan nozzle opening
- spuitafstand 30 à 40 cm

Belangrijk

Producten op basis van SBS- en CR-polymeren zijn niet weekmakerbestand. Voor het verlijmen van substraten die weekmaker bevatten, bijvoorbeeld kunstleer, biedt SABA specifieke producten. Neem contact op voor meer informatie. Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden. Indien de lijm zeer koud getransporteerd wordt en/of opgeslagen is, kan het enige tijd duren voordat de lijm weer de juiste verwerkingstemperatuur bereikt heeft.

Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact op met uw lokale SABA-kantoor.

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor T +31 (0)315 65 89 99 E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com	SABA North America T: +1 810 824 4964 E: sabanorthamerica@saba-adhesives.com
SABA Polska Sp. z o.o. T: +48 (0)61 66 45 125 E: sabapolska@saba-adhesives.com	SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH T: +49 (0)2871 29 24 00 E: sababocholt@saba-adhesives.com
SABA China / SABA 电话 T: +86 020 3820 0711 E: sabachina@saba-adhesives.com	SABA SEE S.R.L T: +40 752 039 924 E: sabasee@saba-adhesives.com
SABA Pacific PTY Ltd. T: +61 427 162 064 E: sabapacific@saba-adhesives.com	

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor

Meniststraat 7 NL-7091 ZZ Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2023/06/12, hiermee vervallen alle eerdere versies